

TECHNISCHE WERTE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ROCCIA DIN EN 14411

Bezeichnung/Description	Format/Size	Artikelnummer/Order number	Farbe/Colour
Extrudierte Steinzeugfliese	30 x 30 cm	95015-008	1317 corda
Extrudierte Steinzeugfliese	30 x 30 cm	95015-015	1386 nero
Extrudierte Steinzeugfliese	30 x 30 cm	95015-013	1376 grigio
Extrudierte Steinzeugfliese	30 x 30 cm	95015-011	1372 marmos
Extrudierte Steinzeugfliese	30 x 30 cm	95015-014	1328 rosso
Extrudierte Steinzeugfliese	30 x 30 cm	95015-010	1313 sandos
Treppenstufe	30 cm	95015-043	1317 corda
Treppenstufe	30 cm	95015-044	1386 nero
Treppenstufe	30 cm	95015-045	1376 grigio
Treppenstufe	30 cm	95015-046	1372 marmos
Treppenstufe	30 cm	95015-047	1328 rosso
Treppenstufe	30 cm	95015-048	1313 sandos



Wasseraufnahme (Mittelwert)

Water absorption (Average value)
(DIN EN ISO 10545-3)

≤ 3 %



Biegefestigkeit (Mittelwert)

Bending strength (Average value)
(DIN EN ISO 10545-4)

≥ 28 N/mm²



Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert)

Scratch hardness of surface (Mohs scale, minimum individual value)
(DIN EN 15771)

6-7



Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten

Resistance of surface abrasion for glazed tiles
(DIN EN ISO 10545-7)

Gruppe/Group: 5



Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C

Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C
(DIN EN ISO 10545-8):

< 80x10⁻⁷K⁻¹



Temperaturwechselbeständigkeit

Thermal shock resistance
(DIN EN ISO 10545-9)

erfüllt/is fulfilled



Frostbeständigkeit

frost resistance
(DIN EN ISO 10545-12)

erfüllt/is fulfilled



Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten

Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles
(DIN EN ISO 10545-13)

erfüllt/is fulfilled



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas
(DIN EN 16165 Anhang A)

Gruppe/Group: A



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)

Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure)
(DIN EN 16165 Anhang B)

Gruppe/Group: R 10

Ströher GmbH
Ströherstraße 2-10
35683 Dillenburg

Telefon +49 2771 391-0
Telefax +49 2771 391-340

E-Mail: info@stroeher.de
Internet: www.stroeher.de

Ströher GmbH
i. V. Jochen Keil

Leiter Labor und Anwendungstechnik
Head of Laboratory & Applications